

Imprimación fosfatante sin cromatos de secado rápido para utilizar sobre zonas de metal al descubierto. Dynacoat 1K Etch Primer proporciona excelentes propiedades de adherencia y resistencia anticorrosiva.



**RATIO DE MEZCLA**  
Agitar antes de usar




**DISTANCIA DE APLICACIÓN**  
12-18 cm



**APLICACIÓN**  
1-2 capas completas



Limpiar la boquilla después de usar



**EVAPORACIÓN**  
4-8 min a 20°C entre capas



**SECADO**  
15 min. a 20°C antes de repintar



**PROTECCIÓN**  
Usar protección respiratoria adecuada. AkzoNobel Car Refinishes recomienda el uso de máscaras con suministro de aire.

Leer completamente esta ficha técnica para obtener información detallada del producto

<b>PRODUCTOS Y ADITIVOS</b>	Dynacoat 1K Etch Primer	
<b>MATERIALES BÁSICOS</b>	1K Etch Primer – Polyvinyl butyral	
<b>SUSTRATOS COMPATIBLES</b>	Acero Acero galvanizado Acero cincado Aluminio Acabados de origen	
<b>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</b>	Lijado final: P320	
<b>APLICACIÓN</b>	Agitar bien antes de usar y aplicar 1 o 2 capas completas; permitir evaporación de 4-8 min at 20°C entre capas hasta que esté seco al tacto. Este tiempo de evaporación depende de las condiciones ambientales. Para limpiar la boquilla después de usar, invertir el espray y presionar brevemente.	
<b>REPINTABLE CON</b>	Todas las imprimaciones y aparejos Dynacoat. <i>(Excepto 2K Epoxy primer/ polyester putty / spray filler)</i>  No repintar directamente con color bicapa	
<b>GROSOR DE CAPA</b>	6-10 µm	
<b>TIEMPO DE SECADO</b>	15 minutos a 20°C	(repintar antes de 24 h. a 20°C)
<b>APLICACIÓN</b>	Aplicar 1 - 2 capas completas sobre el metal descubierto, permitir 4-8 minutos de evaporación entre capas	
<b>TIEMPO DE REPINTADO</b>	Permitir evaporación durante 15 minutos a 20°C antes de repintar Aplicar imprimación o aparejo antes de 24 horas a 20°C	
<b>REPINTABLE CON</b>	Imprimaciones y aparejos Dynacoat <i>(Excepto 2K Epoxy primer/ polyester putty / spray filler)</i>  <b>No repintar directamente con acabados</b>	

<b>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</b>	<p>Antes de lijar, limpiar completamente la superficie con desengrasante base disolvente.</p> <p>Acero – eliminar cualquier resto de óxido y lijar completamente hasta conseguir una superficie limpia. Si hubiese que utilizar granallado, usar P320 como fase final de lijado antes de aplicar 1K Etch Primer.</p> <p>Acero cincado – lijar con Scotch Brite Rojo</p> <p>Alumino – lijar con Scotch Brite Rojo</p> <p>Tras finalizar el trabajo de lijado desengrasar de nuevo la superficie con desengrasante base disolvente.</p>
<b>NOTAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No aplicar con humedad relativa superior a 75 %, o si el sustrato está húmedo.</li> <li>- No repintar con acabados.</li> </ul>
<b>LIMPIEZA DEL EQUIPO</b>	Para limpiar la boquilla invertir el espray y presionar brevemente
<b>ENVASE</b>	Aerosol
<b>VIDA ÚTIL</b>	1 año a 20°C
<b>VOC</b>	<p><b>2004/42/IIb(e)(840)720</b></p> <p>El valor límite en VOC para este producto (categoría: IIb(e)) listo al uso es 840 gramos/litro. El contenido en VOC de este producto listo al uso es de max. 720 gram/litro.</p>

**Akzo Nobel Car Refinishes S.L.**  
**Dirección: Feixa Llarga 14-20 , 08040 Zona Franca (Barcelona)**  
**Tel.: 93.267.08.00**

#### **SOLO PARA USO PROFESIONAL**

**NOTA IMPORTANTE** La información en esta hoja de datos no pretende ser exhaustiva y está basada en el estado actual de nuestro conocimiento y en las leyes vigentes: cualquier persona usando el producto para cualquier otro propósito que el específicamente recomendado en la hoja técnica de datos, sin primero obtener nuestra confirmación escrita de la idoneidad para el propósito pretendido, lo hará bajo su propia cuenta y riesgo. Es siempre responsabilidad del usuario seguir todos los pasos necesarios para cumplir toda la serie de demandas de las leyes locales y la legislación. Siempre lea la hoja de datos de seguridad y la hoja técnica de datos para este producto, si están disponibles. Todo consejo que demos o cualquier declaración hecha por nosotros acerca del producto (tanto en esta hoja técnica o en otro lugar distinto) es correcto según nuestro mejor conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad o el estado del sustrato ni de los muchos factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por consiguiente, a menos que específicamente lo acordemos por escrito de otro modo, no aceptamos ninguna responsabilidad en todo lo que sea relacionado con las prestaciones técnicas del producto o por cualquier pérdida o daño emanado del uso del producto. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos dados están sujetos a nuestros plazos de tiempo normales y condiciones de venta. Debería solicitar una copia de este documento y revisarlo cuidadosamente. La información contenida en esta hoja técnica está sujeta a modificación de cuando en cuando en las luces de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja técnica es la actual antes de usar el producto.

Las marcas de fábrica mencionadas en esta hoja técnica son marcas registradas o licenciatarias de Akzo Nobel.

#### **Oficina Central**

**Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.**

[www.dynacoatcr.com](http://www.dynacoatcr.com)